

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto indicado para nivelar, corrigir pequenas imperfeições, uniformizar ambiente internos. Possui elevada consistência e excelente resistência. Uso Interior.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Diluição:

Pronto pra uso

Aplicação:

Despenadeira de metal.

Demão:

Aplicar 2 à 3 demãos de acordo com o estado da superfície.

Secagem:

Ao toque de 2 horas, entre demãos 4 horas e final 12 horas.

Embalagem/Rendimento:

Baldinho 5,4Kg de 8m² a 16 m² por demão

Balde 23kg de 34m² a 68m² por demão.

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação)

Classificação:

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 TIPO 4.7.2

3. PRECAUÇÃO DE USO:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca isenta de poeira materiais gordurosos, mofo e brilho.

APLICAÇÃO DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13.245



Renove

BOLETIM TÉCNICO MASSA CORRIDA PVA

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89
AV. GUGLIELMO TONON, 238 - NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

5. ADVERTÊNCIA:

Pode causar irritação nos olhos, pele e trato respiratório. Pode causar náusea e vômito, se inalado em alta concentração. Pode ser nocivo se ingerido, inalado e em contato com a pele. Usar equipamentos de proteção individual apropriado: luva e óculos de proteção para os olhos, em caso de indisposição, consulte um médico em caso de ingestão, não provocar o vômito, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter o produto em sua embalagem original e em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta, manter os recipientes bem fechados. Produtos e materiais incompatíveis: Hipocloreto de cálcio, óxido de prata e amônia e oxidantes fortes.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

