

# BOLETIM TÉCNICO TEXTURA SUPER PREMIUM GRANFFINNI

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89 AV. GUGLIELMO TONON, 238 - NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

# 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Revestimento de alta consistência e resistência. Possui grãos de quartzo que proporcionam um efeito rústico ao ser aplicado e desempenado, além de grande poder de dureza e aderência. Disfarça imperfeições da superfície e permitem proporcionar ambientes com requinte de beleza. Efeito sofisticado e moderno.

# 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

#### Cor:

Branca ou Colorida (Mediante Solicitação);

#### Classificação:

Norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.3.

#### Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

#### Diluição:

Até 5% se necessário;

#### Aplicação:

Desempenadeira de aço para espalhar o produto sobre a superfície e para aplicar o efeito, utilizar desempenadeira de PVC.

#### Secagem:

Ao toque de 4 horas. Final 24 horas. Cura total 04 dias.

#### **Embalagem/Rendimento:**

Balde 23kg - Rendimento: Até 10m²; Barrica 20kg - Rendimento: Até 13m²; (dependendo da superfície, habilidade do aplicador e efeito desejado)

## 3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.





# BOLETIM TÉCNICO TEXTURA SUPER PREMIUM GRANFFINNI

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89 AV. GUGLIELMO TONON, 238 - NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

## 4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

APLICAÇÃO DEVE SEGUIRA NORMA ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira, gordura, umidade graxa, mofo e brilho. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com massa acrílica (rasas) ou argamassa (profundas). Aguardar 30 dias para a cura total do produto para a aplicação da textura.

Não aplicar sobre superfícies elastoméricas (Produtos elásticos, e/ou Emborrachados)

### 5. ADVERTÊNCIA:

#### **GARANTIA**

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

